



TABLERO MELAMINICO

DATOS TÉCNICOS - VALORES MEDIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm				
	-	-	>8 / 13	>13 / 20	>20 / 25	>25 / 32	>32/40
ESPESOR	EN 324-1	mm	+/-0,3	+/-0,3	+/-0,3	+/-0,3	+/-0,3
LONGITUD Y ANCHO	EN-324-1	mm	+/-5	+/-5	+/-5	+/-5	+/-5
ESCUADRADO	EN 324-2	mm/m	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2
RECTITUD DE BORDE	EN-324-2	mm/m	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5	+/-1,5

COATING PROPERTIES

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm				
	-	-					
RESISTENCIA AL RAYADO	EN 14323	N		≥ 1.5			
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	EN 14323	Rating		≥ 3			
ASPECTO SUPERFICIAL	EN 14323	Rating		4			
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (GRUPOS 1 Y 2)	EN 14323	Rating		5			
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (GRUPO 3)	EN 14323	Rating		4			
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ ULTRAVIOLETA (LÁMPARA DE XENÓN)	EN 14323; EN 14323	Blue wool scale, nº		> 6			
EFICIENCIA ANTIBACTERIANA	ISO 22196	%		≥ 99.9			

DEFECTOS VISUALES

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm				
	-	-					
BORDES DAÑADOS	EN 14323	mm		≤ 2			
DEFECTOS SUPERFICIALES: PUNTOS	EN 14323	mm2/m2		≤ 2			
DEFECTOS SUPERFICIALES: LONGITUD	EN 14323	mm/m2		≤ 10			

RESISTANCE A LA ABRASION:

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm				
	-	-					
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: DISEÑOS (APLICACIONES GENERALES)	EN 14323	1		< 50			
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: COLORES LISOS Y PRODUCTOS AH	EN 14323	3A		≥ 150			

OBSERVACIONES

MANIPULACIÓN / ALMACENAMIENTO:

Debe almacenarse siempre bajo techo y sobre una superficie plana.
El 65 % de humedad es la condición ideal para su almacenamiento; deben evitarse ambientes más secos o más húmedos.
Nunca debe estar en contacto directo con el agua.
Los bloques deben estar siempre alineados en posición vertical.
Nunca apilar más de 4 alturas.
Si el embalaje se daña durante la manipulación, debe volver a embalsarse para conservar correctamente el producto.
Si no se respetan las condiciones de apilado o los cambios de humedad o temperatura mencionados anteriormente, pueden producirse **deformaciones y curvaturas irreversibles**.